



**LUKOIL**  
OIL COMPANY

LUKOIL LUBRICANTS COMPANY  
**LLK-INTERNATIONAL**

## LUKOIL GENESIS SPECIAL C3X 5W-30

Sentetik mid-SAPS motor yağı

### **SPESİFİKASYONLAR**

• ACEA C2/C3

• API SN/CF

### **ÜRÜN TANIMI**

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3X 5W-30, benzinli ve dizel motorlar için dört mevsim kullanıma uygun sentetik mid-SAPS motor yağıdır. Egzoz gazı son işlem sistemleriyle donatılmış motorlarda da kullanılabilir. Grup III+ sentetik baz yağlar ve düşük sülfatlanmış kül seviyesine sahip modern bir katık paketi ile geliştirilmiştir.

### **KULLANIM ALANI**

API SN veya ACEA C2/C3 temel performans seviyesinde motor yağı gerektiren Avrupa, Japon, Kore ve Çin menşeli araçların bakımında kullanılması tavsiye edilir.

### **AVANTAJLAR**

#### **EGZÖZ SON İŞLEM SİSTEMLERİYLE UYUMLULUK**

Sülfatlanmış kül seviyesine duyarlı egzoz gazı son işlem sistemleriyle uyumludur.

#### **KOLAY İLK ÇALIŞTIRMA**

Sentetik baz yağ teknolojisi, düşük sıcaklıklarda motorun kolay çalıştırılmasını destekler.

#### **YÜKSEK YAKIT EKONOMİSİ**

Yakıt ekonomisine katkı sağlar ve CO<sub>2</sub> emisyonlarının azaltılmasını destekler.

Siparişte ürün adı: Motor yağı LUKOIL GENESIS SPECIAL C3X 5W-30, STO 79345251-074-2015

### **TİPİK TEST VERİLERİ**

Tipik değerler üretici spesifikasyonu değildir; yürürlükteki normatif dokümanların izin verdiği üretim toleransları dahilinde değişebilir.

| ÖZELLİK                                          | TEST YÖNTEMİ                           | DEĞER  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 15°C'de yoğunluk, kg/m <sup>3</sup>              | GOST R 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052 | 845    |
| 40°C'de kinematik viskozite, mm <sup>2</sup> /s  | GOST 33 / ASTM D445                    | 64     |
| 100°C'de kinematik viskozite, mm <sup>2</sup> /s | GOST 33 / ASTM D445                    | 11,4   |
| Viskozite indeksi                                | GOST 25371                             | 168    |
| Dinamik viskozite (CCS), -30°C, mPa·s            | ASTM D5293 / GOST R 52559              | 5 150  |
| Dinamik viskozite (MRV), -35°C, mPa·s            | ASTM D4684 / GOST R 52257              | 19 400 |
| Toplam baz sayısı (TBN), mg KOH/g                | GOST 30050 / ASTM D2896                | 7,8    |
| Sülfatlanmış kül, %                              | GOST 12417 / ASTM D874                 | 0,8    |
| Noack uçuculuğu, %                               | ASTM D5800 / DIN 51581-1               | 9,5    |
| Parlama noktası (açık kap), °C                   | GOST 4333 / ASTM D92                   | 232    |
| Akma noktası, °C                                 | GOST 20287 (Metot B)                   | -45    |